

Gewebebänder



Permafix 293
Feinmaschiges
Betongewebeband

Permafix 291
Grobmaschiges
Betongewebeband

Permafix 290
Betongewebeband

Banddicke (µm)	200	220	170
Bandbreite (mm)	38, 44, 50	25, 44, 50	44
Rollenlänge (m)	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••
Aussenanwendung	•••	•••	•••
Aluminium beschichtet	x	x	x
Aluminium eloxiert	x	x	x
Glas	•	•	x
Holz geölt	x	x	x
Holz lackiert	x	x	x
Holz roh	x	x	x
Kunststoff	x	x	x
Kupfer	x	x	x
Naturstein	x	x	x
Oberflächen glatt	x	x	x
Oberflächen porös	•••	•••	•••
Parkett geölt	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	x
Sichtbeton	x	x	x
Stahl	•••	•••	•••
Tapeten	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x
Weissputz	x	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	x	x	x
Hitzebeständigkeit	x	x	x
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••
Wasser-/Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••
Exakte Farbkanten	x	x	x
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•	•	•

Eigenschaften

Haftung	hoch	hoch	hoch
Klebkraft (N/cm)	3.7 N/cm	3.7 N/cm	4.0 N/cm
Einsatzdauer	5 d Aussen/7 d Innen	5 d Aussen/7 d Innen	5 d Aussen/7 d Innen
Kleber	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk lösemittelfrei
Trägermaterial	PE-kaschiertes Polyestergewebe	PE-kaschiertes Baumwollgewebe	PE-kaschiertes Polyestergewebe
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +60 °C	-50 °C bis +60 °C	-50 °C bis +75 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet x nicht empfohlen m = Monat d = Tage

				
	Permafix 295 High-Tack Betongewebeband	Permafix 296 Langzeit Betongewebeband	Permafix 298 Langzeitgewebeband mit Acrylatkleber	Permafix 445 Gaffer-Tape
Banddicke (µm)	300	300	160	280
Bandbreite (mm)	38, 44, 50	25, 38, 50	38, 50	50
Rollenlänge (m)	50	50	50	50

Anwendungen

Innenanwendung	•••	•••	•••	•••
Aussenanwendung	•••	•••	•••	x
Aluminium beschichtet	x	••	•••	••
Aluminium eloxiert	x	x	x	x
Glas	x	•	••	•••
Holz geölt	x	x	x	x
Holz lackiert	x	•	•	•
Holz roh	x	x	x	x
Kunststoff	x	•	••	••
Kupfer	x	x	••	••
Naturstein	x	x	••♦	x
Oberflächen glatt	x	x	•••	•••
Oberflächen porös	•••	•••	•••	••
Parkett geölt	x	x	x	x
Parkett lackiert	x	x	•	•
Sichtbeton	x	x	♦	x
Stahl	•••	•••	••	••
Tapeten	x	x	x	x
Turnhallenboden	x	x	x	••
Weissputz	x	x	x	x

Besonderheiten

UV-Beständigkeit	x	••	•••	x
Hitzebeständigkeit	x	•	•	•
Feuchtebeständigkeit	•••	•••	•••	••
Wasser- / Lösemittelbeständigkeit	•••	•••	•••	••
Exakte Farbkanten	x	•	•	x
Abreissbarkeit per Hand	•••	•••	•••	•••
Mechanische Belastbarkeit	•	•••	•••	•••

Eigenschaften

Haftung	sehr hoch	hoch	mittel	hoch
Klebkraft (N/cm)	4.0 N/cm	4.6 N/cm	3.6 N/cm	4.0 N/cm
Einsatzdauer	5 d Aussen/ 7 d Innen	10 d Aussen/ 30 d Innen	2 m Aussen/ 3 m Innen	0 d Aussen/ 14 d Innen
Kleber	Naturkautschuk lösemittelfrei	Naturkautschuk	Acrylat	Naturkautschuk
Trägermaterial	PE-kaschiertes Polyestergewebe	PE-kaschiertes Gewebe	Polyethylen- Flachgarn	Extrudiertes Polygewebe
Temperaturbeständigkeit	-50 °C bis +65 °C	bis +80 °C	-20 °C bis +60 °C	-50 °C bis +80 °C

Legende • geeignet •• gut geeignet ••• sehr gut geeignet ♦ zwingend prüfen x nicht empfohlen m = Monat d = Tage